

PARAMETER	SVR CV60	SVR CV50	SVR 3L	SVR 5	SVR 10	SVR 20	Test method
1. Dirt % wt	0,02 max	0,02 max	0,03 max	0,05 max	0,08 max	0,16 max	TCVN 6089:2004
2. Volatile matter % wt	0,80 max	0,80 max	0,80 max	0,80 max	0,80 max	0,80 max	TCVN 6088:2004
3. Ash % wt	0,40 max	0,40 max	0,50 max	0,60 max	0,60 max	0,80 max	TCVN 6087:2004
4. Nitrogen % wt	0,60 max	0,60 max	0,60 max	0,60 max	0,60 max	0,60 max	TCVN 6091:2004
5. Po	-	-	35	30 min	30 min	30 min	TCVN 6092:2004
6. PRI	60 min	60 min	60 min	60 min	50 min	40 min	TCVN 6092:2004
7. Colour	-	-	6 max	-	-	-	TCVN 6093:2004
8. Mooney Viscosity ML	60(± 5)	50(± 5)					TCVN 6090:2004
9.Rheometric Cure(160oC,1o 100rpm.ACS 1)	arc R	R	R	-	-	-	TCVN 6090:2004